



Comment réaliser la technique du bol pincé avec de l'argile autodurcissante

v16103

L'argile autodurcissante est idéale pour le modelage à la main en utilisant la technique du bol pincé. Cette technique peut être utilisée pour fabriquer des plateaux, des bols et des vases avec ou sans pieds. Laissez sécher les articles finis pendant 24 à 48 heures avant de les peindre.

Comment faire



videoguide

[Guide vidéo](#) Cliquez ici pour obtenir des instructions (vidéos).



1 Pétrissez bien l'argile et ramollissez-la dans vos mains, en la roulant en boule.




2 Faites un trou dans la boule en enfonçant votre pouce au centre de la boule d'argile, tout en maintenant 2 à 3 doigts à l'extérieur de la boule.



3 Pincez davantage pour affiner uniformément les parois.



4 Lissez l'argile avec un peu d'eau sur vos doigts.



5 Si vous pincez le bord du bol plus haut, vous obtiendrez un bol plus profond.

creativ
company

b2b.cchobby.be/fr





6 Modelez le vase en pinçant le bord plus haut, puis terminez en pinçant légèrement le bord vers l'extérieur.



7 Si vous réalisez une base épaisse, vous pourrez façonner de petits pieds en bas en utilisant votre pouce et votre index pour pincer l'argile.



8 Laissez les objets finis sécher pendant 24 à 48 heures. Astuce : si des fissures apparaissent dans la poterie une fois sèche, vous pouvez les réparer en mélangeant une petite quantité d'argile avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Remplissez la fissure avec ce mélange, de préférence à l'aide d'un pinceau. Laissez sécher. La zone réparée peut ensuite être poncée avec une éponge abrasive ou du papier de verre fin.



9 Une fois durcie, la surface peut être poncée jusqu'à obtenir un fini lisse et peinte avec de la peinture pour loisirs créatifs.