



Bols réalisés en Concrete Craft et peints avec Craft Paint

v15246

Réalisez ces bols rustiques à partir d'un mélange de Concrete Craft, de peinture acrylique et d'eau, versé dans des moules semi-circulaires pour béton. Pour le petit bol, vous aurez besoin de 550 g de Concrete Craft, 100 ml d'eau et environ 35 ml de peinture acrylique. Pour le grand bol, vous aurez besoin de 730 g de Concrete Craft, 150 ml d'eau et environ 50 ml de peinture acrylique.

Comment faire



1 Enduisez l'intérieur des moules avec de l'huile de cuisson.



2 Mélangez la peinture acrylique avec de l'eau.



3 Incorporez le Concrete Craft dans le mélange jusqu'à obtenir une consistance lisse. Si le mélange est trop sec, ajoutez une cuillère à soupe d'eau. Si le mélange est trop liquide, ajoutez une autre cuillère à soupe de Concrete Craft. La consistance doit être ferme et ne pas être trop fluide.






4 Versez le mélange de béton dans le moule et placez un moule semi-circulaire plus petit à l'intérieur du plus grand moule pour obtenir une surface lisse des deux côtés.



5 Nous recommandons de placer un objet lourd sur les moules, car le moule intérieur peut remonter pendant le processus de séchage. Laissez le bol sécher pendant au moins 2 heures à température ambiante avant de le démouler. Le bol est complètement durci après environ 24 heures.



6 Vous pouvez réaliser des bols bicolores. Mélangez 370 g de Concrete Craft avec 90 ml d'eau pour la partie non colorée. Mélangez 180 g de Concrete Craft avec 25 ml d'eau et environ 20 ml de peinture acrylique pour la partie colorée. Incorporez le Concrete Craft dans le mélange jusqu'à obtenir une consistance lisse. Si le mélange est trop sec, ajoutez une cuillère à soupe d'eau. Si le mélange est trop liquide, ajoutez une autre cuillère à soupe de Concrete Craft. La consistance doit être ferme et ne pas être trop fluide.



7 Versez le mélange de béton non coloré au fond du moule. Ajoutez ensuite le mélange de béton coloré par-dessus.



8 Nous recommandons de placer un objet lourd sur les moules, car le moule intérieur peut remonter pendant le processus de séchage. Laissez le bol sécher pendant au moins 2 heures à température ambiante avant de le démouler. Le bol est complètement durci après environ 24 heures.



9 Un bol bicolore.